

ШИФР НД НА ПРОДУКЦИЮ: Технический Регламент Таможенного Союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности».

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОБОЗНАЧЕНИЕ ИСПЫТУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ: в качестве типовых образцов заказчиком предоставлены:

Образец 1 – брюки женские, с маркировкой «LUSSOTICO», из пряжи из химических волокон и нитей, размер М, цвет черный;

Образец 2 – платье женское, с маркировкой «LUSSOTICO», из пряжи из искусственных волокон и нитей, размер М, цвет бежевый;

Образец 3 – джемпер женский, с маркировкой «LUSSOTICO», из полушерстяной пряжи, размер М, цвет черный.

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ – В СООТВЕТСТВИИ С НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование контролируемого показателя	№ Статьи, пункта, приложения ТР ТС 017/2011	Значения параметра		НД на методы испытаний
		По НД	Фактически	
Образец 1				
Сырьевой состав: %				ГОСТ ИСО 5088-2001
- вискоза			55 %	
- полиамид			40 %	
- эластан			5 %	
Интенсивность запаха	Статья 4, п.3	не более 2 баллов	1	МУК 4.1/4.3.1485-03
Воздухопроницаемость	Приложение 2	не менее 60 дм³/м²с	324.3	ГОСТ 12088-77
Индекс токсичности	Статья 4, п.2	70-120 %	95	ГОСТ Р 53485-2009
Уровень напряженности электростатического поля	Приложение 2	не более 15 кВ/м	2,7	МУК 4.1/4.3.1485-03
Содержание свободного формальдегида	Приложение 2	не более 300 мкг/г	менее 20	МУК 4.1.1265-03
Устойчивость окраски к:	Статья 5, п. 3			
- стирке		не менее 3 баллов	4	ГОСТ 9733.4-83
- «поту»		не менее 3 баллов	4	ГОСТ 9733.6-83
- сухому трению		не менее 3 баллов	4	ГОСТ 9733.27-83
Определение токсичных химических элементов:	Приложение 3			
- кобальт		не более 4,0 мг/дм³	менее 0,1 мг/дм³	ГОСТ Р 51309-99
- свинец		не более 1,0 мг/дм³	менее 0,1 мг/дм³	ГОСТ Р 51309-99
- хром		не более 2,0 мг/дм³	менее 0,1 мг/дм³	ГОСТ Р 51309-99
- медь		не более 50,0 мг/дм³	менее 0,1 мг/дм³	ГОСТ Р 51309-99
- никель		не более 4,0 мг/дм³	менее 0,1 мг/дм³	ГОСТ Р 51309-99
- мышьяк		не более 1,0 мг/дм³	менее 0,5 мг/дм³	ГОСТ Р 51309-99
Выделение вредных химических веществ в водную модельную среду:	Приложение 3			
- гексаметилендиамин		не более 0,01 мг/дм³	менее 0,01 мг/дм³	МР 1503-76
- капролактан		не более 1,0 мг/дм³	менее 0,02 мг/дм³	№ 4259-87
- ацетальдегид		не более 0,2 мг/дм³	менее 0,05 мг/дм³	МР 01.024-07
- бензол		не более 0,01 мг/дм³	менее 0,005 мг/дм³	МР 01.024-07
- толуол		не более 0,5 мг/дм³	менее 0,005 мг/дм³	МР 01.024-07
- этиленгликоль		не более 1,0 мг/дм³	менее 0,008 мг/дм³	№ 880-71
Выделение вредных лету-	Приложение 4			