Наименование контролируемого показателя	№ Статьи, пункта, приложения ТР ТС 017/2011	Значения параметра		НД на методы испытаний
		По НД	Фактически	
- толуол		не более 0,6 мг/м^3	менее 0,005 мг/м^3	МР 01.023-07
- стирол		не более 0,002 мг/м^3	менее 0,001 мг/м^3	МР 01.023-07
- фенол		не более 0,003 мг/м^3	менее 0,003 мг/м^3	МУК 4.1.1271-03
Образец 3				
Сырьевой состав: % - вискоза - шерсть - полиамид - эластан			 60 % 20 % 15 % 5 %	ГОСТ ИСО 5088-2001
Интенсивность запаха	Статья 4, п.3	не более 2 баллов	1	МУК 4.1/4.3.1485-03
Воздухопроницаемость	Приложение 2	не менее 60 дм^3/м^{2}с	294,3	ГОСТ 12088-77
Индекс токсичности	Статья 4, п.2	70-120 %	94	ГОСТ Р 53485-2009
Уровень напряженности электростатического поля	Приложение 2	не более 15 кВ/м	4,2	МУК 4.1/4.3.1485-03
Содержание свободного формальдегида	Приложение 2	не более 300 мкг/г	менее 20	МУК 4.1.1265-03
Устойчивость окраски к:	Статья 5, п. 3			
- стирке		не менее 3 баллов	4	ГОСТ 9733.4-83
- «поту»		не менее 3 баллов	4	ГОСТ 9733.6-83
- сухому трению		не менее 3 баллов	4	ГОСТ 9733.27-83
Определение токсичных химических элементов:	Приложение 3			
- кобальт		не более 4,0 мг/дм^3	менее 0,1 мг/дм^3	ГОСТ Р 51309-99
- свинец		не более 1,0 мг/дм^3	менее 0,1 мг/дм^3	ГОСТ Р 51309-99
- хром		не более 2,0 мг/дм^3	менее 0,1 мг/дм^3	ГОСТ Р 51309-99
- медь		не более 50,0 мг/дм^3	менее 0,1 мг/дм^3	ГОСТ Р 51309-99
- никель		не более 4,0 мг/дм^3	менее 0,1 мг/дм^3	ГОСТ Р 51309-99
- мышьяк		не более 1,0 мг/дм^3	менее 0,5 мг/дм^3	ГОСТ Р 51309-99
Выделение вредных химических веществ в водную модельную среду:	Приложение 3			
- ацетальдегид		не более 0,2 мг/дм^3	менее 0,05 мг/дм^3	МР 01.024-07
- бензол		не более 0,01 мг/дм^3	менее 0,005 мг/дм^3	МР 01.024-07
- толуол		не более 0,5 мг/дм^3	менее 0,005 мг/дм^3	МР 01.024-07
- этиленгликоль		не более 1,0 мг/дм^3	менее 0,008 мг/дм^3	№ 880-71
- гексаметилендиамин		не более 0,01 мг/дм^3	менее 0,01 мг/дм^3	МР 1503-76
- капролактам		не более 1,0 мг/дм^3	менее 0,02 мг/дм^3	№ 4259-87
Выделение вредных летучих химических веществ в воздушную модельную среду:	Приложение 4			
- ацетальдегид		не более 0,01 мг/м^3	менее 0,005 мг/м^3	МР 01.022-07
- винилацетат		не более 0,15 мг/м^3	менее 0,001 мг/м^3	ГОСТ 22648-77
- метилакрилат		не более 0,01 мг/м^3	менее 0,002 мг/м^3	МУК 4.1.025-95
- метилметакрилат		не более 0,01 мг/м^3	менее 0,002 мг/м^3	МУК 4.1.025-95
- ксилолы (смесь изомеров)		не более 0,2 мг/м^3	менее 0,005 мг/м^3	МР 01.023-07
- спирт метиловый		не более 0,5 мг/м^3	менее 0,005 мг/м^3	МР 01.022-07
- спирт бутиловый		не более 0,1 мг/м^3	менее 0,005 мг/м^3	МР 01.022-07